

DIMENSIONES DE PLANCHAS	ANCHOS (mm)	LARGOS (mm)
Medidas para stock	1500	3050 -5050
Fabricación a medida (CONSULTAR)	1000 -1250	(min/max) 2000 / 6000

Tolerancia Espesor (mm) ± 0,2	Tolerancia Ancho (mm) ± 2	Tolerancia Longitud (mm) + 15	Tolerancia Diagonales (mm) ± 3
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

ESPECIF. FÍSICAS	UDS.	MEDIDA	CERTIFICACIÓN
Espesores aluminio	mm	0,3	EN 485-4
Espesor panel	mm	3	
Peso de panel	kg/m ²	3.85	
Aleación aluminio		3005 / 3105	UNE EN 573-3

ESPECIF. NUCLEO PE	UDS.	MEDIDA	CERTIFICACIÓN
Densidad	gr/cm ³	0,92	

TIPO DE PINTURA	UDS.	MEDIDA	CERTIFICACIÓN
Políéster	μ _m	20 - 40 μ _m *	
Imprimación protección			Si
Dureza		H	
Brillo	MEDIDA EN ÁNGULO 60°	20-90	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	UDS.	MEDIDA	CERTIFICACIÓN
Peeling	N/mm	≥ 5	ASTM D903 - 98 (2004)
Módulo elástico (E)	N/mm ²	70000	EN 485 - 2
Límite elástico (R _p 0.2)	N/mm ²	≥ 150	EN 485 - 2
Carga de rotura (R _m)	N/mm ²	175 ≤ R _m ≤ 240	EN 485 - 2
Temperatura de utilización	°C	- 40° / 80 ^a	
Dilatación térmica para diferencias de 100° C	mm/m [100 ^a]	2,3 (valor teórico)	

COLORES ESTÁNDAR	SILVER METALLIC - BLANCO RAL9016
------------------	----------------------------------

Posibilidad de fabricación de cualquier color y medidas de ancho 1000, 1250 y 1500 mm.
Pedido mínimo 1000m². Consultar a **STACBOND®**